



# TABIQUE 12 XL

## Ficha Técnica

### Uso

Materias Primas  
Mezcla de arcillas.

### Ladrillo para piso y azoteas

Unidad	Especificación interna	Requisitos normados: NTP: 399.613 NTP: 339.604 RNE: 070
--------	------------------------	--

### CARACTERÍSTICAS

<b>MEDIDAS</b>	<b>Peso</b>	kg	10	5%	9.5 Mín. 10.5 Máx.
	<b>Largo</b>	mm	390	2%	382.2 Mín. 397.8 Máx.
	<b>Alto</b>	mm	250	2%	245 Mín. 255 Máx.
	<b>Ancho</b>	mm	120	4%	115.2 Mín. 124.8 Máx.
	Absorción de agua	%	<= 14.0		Máx. 22.0
	Área de vacíos	%	<52%		-
	Alabeo	mm	<4.0		Máx. 4.0
	Densidad	g/cm <sup>3</sup>	2.00 - 2.05		-
	Eflorescencia	-	No presenta		No presenta

### PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Rendimiento (junta=1cm)	Und/m <sup>2</sup>	9.62	-
Rendimiento (junta=1.5cm)	Und/m <sup>2</sup>	9.32	-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.