



TABIQUE 8 XL

Ficha Técnica

Uso

Materias Primas
Mezcla de arcillas.

Ladrillo para piso y azoteas

Unidad

Especificación
interna

Requisitos normados:
NTP: 399.613
NTP: 339.604
RNE: 070

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	Peso	kg	7.5	5%	7.125 Mín. 7.87 Máx.
	Largo	mm	390	2%	382.2 Mín. 397.8 Máx.
	Alto	mm	250	2%	245 Mín. 255 Máx.
	Ancho	mm	80	4%	76.8 Mín. 83.2 Máx.
Absorción de agua	%	<= 14.0		Máx. 22.0	
Área de vacíos	%	<52%		-	
Alabeo	mm	<4.0		Máx. 4.0	
Densidad	g/cm ³	2.00 - 2.05		-	
Eflorescencia	-	No presenta		No presenta	

PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Rendimiento (junta=1cm)	Und/m ²	9.62	-
Rendimiento (junta=1.5cm)	Und/m ²	9.32	-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.