



Ficha Técnica

PASTELERO 25X25

Uso

Materias Primas
Mezcla de arcillas.

Ladrillo para piso y azoteas

Requisitos normados:
NTP: 399.613
NTP: 339.604
RNE: 070

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		Unidad	Especificación interna	Requisitos normados:	
Peso	kg	2.38-2.63			
Largo	mm	250.0	2%	248 Mín.	352 Máx.
Ancho	mm	250.0	2%	248 Mín.	252 Máx.
Alto	mm	30.0	4%	28 Mín.	32 Máx.
Absorción de agua	%	<= 14.0		Máx. 22.0	
Área de vacíos	%	40-42		-	
Alabeo	mm	<2.0		Máx. 4.0	
Densidad	g/cm ³	2.00 - 2.05		-	
Eflorescencia	-	No presenta		No presenta	
Carga por unidad de ancho	kg/cm ²	>= 7.0		-	

PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Rendimiento (junta=1cm)	Und/m ²	14.5	-
Rendimiento (junta=1.5cm)	Und/m ²	14	-

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura el formato exacto del material.
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.