



Ficha Técnica

PANDERETA RAYADA 11

Uso

Materias Primas
Mezcla de arcillas.

Ladrillo para muros de tabiquería

Requisitos normados:
NTP: 399.613
NTP: 339.604
RNE: 070

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		Unidad	Especificación interna	Requisitos normados:	
Peso	kg		1.62-1.78		
Largo	mm		225.0	2%	220.5 Mín. 229.5 Máx.
Ancho	mm		110.0	3%	106.7 Mín. 113.3 Máx.
Alto	mm		90.0	4%	86.4 Mín. 93.6 Máx.
Absorción de agua	%		<22.0		Máx. 22.0
Alabeo	mm		<4.0		Máx. 4.0
Eflorescencia	-		No presenta		No presenta
Resistencia a la flexo tracción	kg/cm ²		>50.0		-

PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS

Rendimiento (junta=1cm)	Und/m ²	42.5
Rendimiento (junta=1.5cm)	Und/m ²	36.2

- Proceso productivo con cortadora de barra parada, lo que asegura formato exacto del material
- Formato con canales para mejor secado y óptima resistencia
- Productos codificados para un control de calidad riguroso y completa trazabilidad.
- Secado Artificial Automatizado, lo que permite abastecimiento continuo sin importar condiciones climáticas.
- Cocción uniforme en horno túnel de proceso continuo.